

ROMPOX® 1005 Beschichtung

hochglänzend, abriebfest, Schichtdicke 2,0 mm

Pos.	Text	Menge Einheit	Einheits- preis	Gesamt- preis €
1.	<p>Vorarbeiten zementgebundenen und metallischen Untergründen: Der Untergrund muss eben, trocken, öl-, fett- und staubfrei sein. Lose Teile und sonstige Verschmutzungen müssen entfernt werden. In der Regel ist der jeweilige Untergrund durch Kugelstrahlen vorzubereiten und mit einer Grundierung zu versehen. In Einzelfällen kann Fräsen oder Schleifen notwendig werden. Die Haftzugsfestigkeit des Untergrundes muss >1,5 N/mm² betragen. Die Restfeuchte des Betons muß < 4% betragen (z. B. CM-Gerät). Die Betonoberfläche muß vor der Beschichtung mit einer Grundierung oder Kratzspachtelung mit ROMPOX® 1505 egalisiert sein, um eine äußerst ebene Fläche zu erhalten. Für zementöse Untergründe mit erhöhter Restfeuchte ≤ (6%) muß ROMPOX® 1506 verwendet werden. Bei stark saugenden Untergründen muß zweimal grundiert werden! Metallische Untergründe sind nach SA 2 ½ schwedischer Norm vorzubehandeln und mit ROMPOX® 1101 zu grundieren.</p>			-bauseits-
2.	<p>Grundierung zementgebundene Untergründe: Auf den vorbereiteten Untergrund wird eine hochwertige, lösemittelfreie Epoxidharz-Grundierung mittels einlippigem Gummischieber aufgezogen und danach mit einem Fellroller nachgerollt. Material: ROMPOX® 1505 EP-Grundierung Verbrauch: 0,3 kg/m² Preis: €/kg</p>		0,00	0,00
3	<p>Eventualposition Kratzspachtelung: ROMPOX 1005 Beschichtung benötigt einen besonders ebenen Untergrund. Deshalb ist die nachstehende Kratzspachtelung bereits bei leichten Unebenheiten notwendig. Die Kratzspachtelung wird mittels einlippigem Gummischieber aufgebracht und mit einem Fellroller nachgerollt. Material: ROMPOX® 1505 EP-Grundierung Verbrauch: ca. 0,5 kg/m² Bindemittel pro mm Schichtdicke mit ROMEX® 3209 Füllstoff 1:1,5 abgemischt. Preis: €/kg</p>		0,00	0,00
4.	<p>Beschichtung: Auf den vorbereiteten Untergrund wird die Beschichtung mittels Raketel oder Glättkelle aufgetragen. Material: ROMPOX® 1005 Beschichtung Verbrauch: 2,500 kg/m² Preis: €/kg Nach dem Aufbringen von ROMPOX® 1005 Beschichtung muss die gesamte Fläche mit einer Metallstachelwalze entlüftet werden.</p>		0,00	0,00
Zwischensumme			0,00	0,00

Seite 2 zum Musterleistungsverzeichnis ROMPOX 1005 Beschichtung

Pos.	Text	Menge Einheit	Einheits- preis	Gesamt- preis €
	Übertrag von Seite 1		0,00	0,00
5.	Arbeitskosten:			
	- Baustelleneinrichtung		0,00	0,00
	- grundieren		0,00	0,00
	- kratzspachteln		0,00	0,00
	- beschichten		0,00	0,00
	Gesamtpreis		0,00	0,00

Unsere Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, basieren auf unserer Erfahrung und entsprechen dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis, sind jedoch unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Es müssen die Verarbeitung und die Materialmengen auf die jeweiligen örtlichen Gegebenheiten abgestimmt werden. Hierzu muß eine Probefläche erstellt werden.