

## Balkon - Beschichtung

### Polyurethanbeschichtung für Außenbereiche

Pos.	Text	Menge Einheit	Einheits- preis	Gesamtpreis €
1.	<p><b>Vorarbeiten auf Beton:</b> Es ist darauf zu achten, dass die Mindesthaftzugfestigkeit des Betons 1,5 N/mm<sup>2</sup> beträgt. Wird die Mindesthaftzugfestigkeit nicht erreicht, ist der schadhafte Betonuntergrund durch Schleifen, Fräsen oder Kugelstrahlen bis auf den gesunden Kernbeton zu entfernen. Vor den Beschichtungsarbeiten muss der Untergrund trocken (Restfeuchte &lt; 4%), staub-, fett- und ölfrei sein um eine gute Haftung zur Beschichtung zu gewährleisten.</p>			-bauseits-
2.	<p><b>Grundierung:</b> Auf den vorbereiteten Untergrund wird eine hochwertige, lösemittelfreie Epoxidharz-Grundierung aufgerollt. Material: <b>ROMPOX 1506</b> Verbrauch: 0,350 kg/m<sup>2</sup> Preis: €/kg</p>		0,00	0,00
3.	<p><b>Sandabstreuung:</b> Die frische Grundierung wird leicht mit feuergetrocknetem Quarzsand der Körnung 0,3-0,7 mm abgestreut. Nicht eingebundener Sand wird nach der Trocknung abgefegt. Verbrauch: ca. 0,5 kg/m<sup>2</sup></p>			-bauseits-
4.	<p><b>Kratzspachtelung (Eventualposition):</b> Rautiefenausgleich durch Kratzspachtelung mit einem hochwertigem, lösemittelfreien Epoxidharz. Material: <b>ROMPOX 1506</b> Verbrauch: ca. 0,5 kg/m<sup>2</sup>/mm Schichtdicke mit feuergetrocknetem 0,1-0,5 mm Quarzsand 1:1,5 abgemischt. Preis: €/kg</p>		0,00	0,00
5.	<p><b>Beschichtung mit einem Verlaufsmörtel: (2,0 mm)</b> Auftrag eines Verlaufsmörtels, aus einem hochwertigen, vergilbungsarmen, UV-beständigem und elastischem Polyurethan: Material: <b>ROMPUR 2706</b> Verbrauch: ca. 2,0 kg/m<sup>2</sup> Preis: €/kg</p>		0,00	0,00
5.	<p><b>Versiegelung mit einer Polyurethan-Versiegelung:</b> Auftrag einer Versiegelung, aus einem kratzunempfindlicherem, vergilbungsarmen, UV-beständigem Polyurethan (nach dekorativer Chipseinstreuung): Material: <b>ROMPUR 2508</b> Verbrauch: ca. 0,100 kg/m<sup>2</sup> Preis: €/kg</p>		0,00	0,00
<b>Materialpreis</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Unsere Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, basieren auf unserer Erfahrung und entsprechen dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis, sind jedoch unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Es müssen die Verarbeitung und die Materialmengen auf die jeweiligen örtlichen Gegebenheiten abgestimmt werden. Hierzu muss eine Probefläche erstellt werden.

2010-04-08 sch REV01 MLV\_DE\_ROMPUR\_2706\_Balkone.doc