

## ROMEX® Pflegeversiegelung, antistatisch

### Hochwertige, antistatische Pflegeversiegelung für ableitfähige Gewerbe- und Industriefußböden

#### 1.0 Anwendungsgebiete

ROMEX® Pflegeversiegelung, antistatisch ist eine hochwertige, farblose Bodenpflege, die speziell mit antistatischen Eigenschaften ausgestattet ist. ROMEX® Pflegeversiegelung, antistatisch wird eingesetzt als pflegende, nicht permanente Versiegelung von ableitfähigen Reaktionsharzbeschichtungen, z.B. ROMPOX® 1107 ESD, ROMPOX® 1102 und ROMPOX® 1105

Die Pflegeemulsion wird auf den grundgereinigten Boden mit einem Wischmopp ein- oder zweifach aufgetragen und ist, je nach Belastung in zeitlichen Abständen zu erneuern.

#### 2.0 Technische Daten der flüssigen Komponenten

##### 2.1 Technische Daten

System	1 Komponenten Polymeremulsion, wässrig		
Dichte (AB) bei 23° C	1,02	g/cm <sup>3</sup>	DIN EN ISO 2811-1
Aussehen	Milchig weiße Flüssigkeit		
Verarbeitung	Verteilen mit dem Wischmopp		
Verarbeitungstemperatur	Minimum 15 °C - Maximum 30 °C (Raum- und Bodentemperatur)		
Verbrauch	25 – 40 g/m <sup>2</sup> je Auftrag		
Schichten	1-2 Aufträge je Einpflege		
Haltbarkeit	12 Monate (Originalverschlossen) – <b>Vor Frost schützen!</b>		

##### 2.2 Lieferform

ROMEX® Pflegeversiegelung, antistatisch: Kanne 5 ltr.

##### 2.3 Lagerung

Trocken und frostfrei lagern. Ideale Lagertemperatur 10 - 20 °C. Vor Verarbeitung auf geeignete Verarbeitungstemperatur bringen. Anbruchgebände dicht verschließen und baldmöglichst aufbrauchen.

#### 3.0 Anwendung und Eigenschaften

Geeignete Untergründe sind alte und neue, ableitfähige Beschichtungen und wasserfeste Bodenbeläge. Insbesondere werden frisch verlegte Beläge, die mit **ROMPOX® 1102**, **ROMPOX® 1105** und **ROMPOX® 1107 ESD** verlegt sind, mit **ROMEX® Pflegeversiegelung, antistatisch** eingepflegt. Bei neuen Beschichtungen kann die Einpflege, nach 48 Stunden, ohne Zwischenreinigung erfolgen. **ROMEX® Pflegeversiegelung, antistatisch** ist hier eine vorgeschriebene Pflegekomponente, die die antistatischen Eigenschaften verbessert. Bei alten Beschichtungen und ggf. bereits eingepflegten Belägen ist eine Grundreinigung durchzuführen. Diese wird je nach Anschmutzung mit einem Grundreiniger (z.B. DR. Schutz Grundreiniger R) ausgeführt. Üblicherweise werden Grundreinigungen maschinell ausgeführt. Hierzu wird der Grundreiniger entsprechend der Herstellerempfehlung verdünnt und maschinell mit einer Einscheibenmaschine auf den Untergrund aufgetragen. Nach einer Einwirkdauer wird nochmals maschinell gebürstet und die Reinigungsflotte aufgenommen (Ggf. ist der Vorgang zu wiederholen). Zum Abschluss ist mit Klarwasser zu spülen und die Waschflüssigkeit aufzunehmen.

## 3.1 Verarbeitungshinweise

Untergrund gemäß dem vorhergehenden Punkt reinigen und Oberfläche komplett abtrocknen lassen. Sofern das Verfahren und der Belag nicht bekannt sind, empfehlen wir Ihnen vorgängig eine Probebläche zur Ansicht und Beurteilung anzulegen.

Tragen Sie 2 x **ROMEX® Pflegeversiegelung, antistatisch** mit einem Wischmopp gleichmäßig dünn auf, Verbrauch (25 - 40 g/m<sup>2</sup>). Pfützen und Überschuss vermeiden. Sparsam anwenden!

Ca. 30 - 60 Minuten abtrocknen lassen, bis ein feuchtfester, transparenter und begehbarer Film entstanden ist. Die Trocknungszeit ist abhängig von der Raumtemperatur, und der relativen Luftfeuchtigkeit. Sofern die erste Pflegelage begehbar ist, wird eine weitere Pflegeschicht, nach dem gleichen Verfahren aufgetragen. Dabei ist der Verbrauch in der Regel noch etwas geringer. Nach einer weiteren Abtrocknungsphase von 30 - 60 Minuten können die Böden wieder genutzt werden.

Zur Erhaltung und Auffrischung soll die Unterhaltsreinigung in regelmäßigen Abständen unter Zugabe von ca. 5% **ROMEX® Pflegeversiegelung, antistatisch** erfolgen. Die Pflege ist polierfähig mit einer Poliermaschine (Highspeed, weicher Poliereinsatz). Die Einpflege ist in regelmäßigen Abständen zu wiederholen. Die Abstände hängen von Beanspruchung und Belastung und sollen monatlich bis jährlich erfolgen.

## 3.2 Eigenschaften der Pflegeversiegelung

- seidengänzende Oberfläche
- antistatisch
- reduziert die Aufladung
- einfache Verarbeitung
- einfache Anwendung
- kostengünstige Problemlösung

**ROMEX® Pflegeversiegelung, antistatisch** besteht aus einer lösungsmittelfreien, hochwertigen Polymeremulsion. Die Pflegeversiegelung ist geeignet für ableitfähige Reaktionsharzbeschichtungen und Beläge, im trockenen und leichten bis mittelbeanspruchten Innenbereich.

Die Pflegeversiegelung ergibt einen schönen Glanz, ist trittfest und widerstandsfähig, schont den Belag und erleichtert die Reinigung. Verunreinigungen werden aufgenommen und Absatzstriche vermieden. Durch Beanspruchung können Beschichtungen sichtbar stumpf werden. Durch eine konsequente Einpflege, kann dies weitgehend reduziert werden.

**Hinweis:** Fußbodenpflege ist eine Wartungsmaßnahme, deshalb wird ein Belag nur dann funktional bleiben, wenn die Pflegemaßnahmen in regelmäßigen Abständen wiederholt werden.

## 4.0 Sicherheitshinweise

Das Produkt unterliegt der Gefahrstoffverordnung, der Betriebssicherheitsverordnung sowie den Transportvorschriften für Gefahrgut. Die erforderlichen Hinweise sind im Sicherheitsdatenblatt enthalten. Kennzeichnungshinweise auf dem Gebinde Etikett beachten!

Vorstehende Informationen und Hinweise zur Verlegung beruhen auf unseren Erkenntnissen. Aufgrund der Vielzahl möglicher Untergründe, Verarbeitungsweisen sowie den physikalischen Bedingungen bei der Verarbeitung unserer Materialien kann aus diesem Datenblatt in keiner Weise ein Rechtsanspruch hinsichtlich der Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses abgeleitet werden. Der Anwender ist allein selbst für das Ergebnis verantwortlich und muss die Eignung der Materialien prüfen. Änderungen der technischen Datenblätter bleiben vorbehalten. Es gilt jeweils nur die neueste Version eines technischen Datenblattes, welches unter [www.romex-ag.de](http://www.romex-ag.de) im Internet abrufbar ist oder schriftlich bei uns angefordert werden kann.

**Ausgabe 2020-01-22 ab, hb**

TD\_DE\_ROMEX Pflegeversiegelung, antistatisch Rev3\_2020-01



ROMEX® GmbH  
Mühlgrabenstr. 21  
53340 Meckenheim

Weitere Informationen  
Tel. +49 2225 70954-20  
Fax: +49 2225 70954-19

info@romex-ag.de  
www.romex-ag.de

