

ROMPOX® - VERKEHR V2 Der härteste Pflasterfugenmörtel

Pos.	Text	Menge Einheit	Einheits- preis	Gesamt- preis
1.	<p>Baustellenanforderungen: Der Untergrund sollte entsprechend der zu erwartenden Verkehrsbelastung aufgebaut werden. Die Vorschriften und Merkblätter für die Herstellung von Pflasterflächen sind zu beachten. Spätere Belastungen dürfen keine Setzungen der Fläche sowie lockere Steine hervorrufen. Ideal ist die Verwendung von "ROMEX® - TRASS-BETTUNG - Der frostbeständige Dränagemörtel". Siehe separate Produktinformation.</p>			-bauseits-
2.	<p>Baustelle einrichten pauschal: Wenn notwendig Verkehr umleiten. Fugen auf mindestens 30 mm Tiefe und 8 mm Breite freiräumen. Dabei entstehender Abraum ist fachgerecht zu entsorgen. Bei Fugenbreiten über 1,5 cm muss die Fugentiefe mindestens immer das Doppelte der Fugenbreite betragen.</p>	_____ m ²	_____ €	_____ €
3.	<p>Pflastervorbereitung: Die Steinoberfläche wird vor der Verfugung gründlich von z.B. Öl, Gummiabrieb, Rost oder jeglichen weiteren Verschmutzungen gereinigt. Dies kann mit Druckluft oder Wasserstrahl (Hochdruckreiniger) geschehen. Alte Mörtelanhaftungen an Steinflanken werden ausnahmslos entfernt. Angrenzende, nicht zu verfugende Flächen werden abgeklebt.</p>	_____ m ²	_____ €	_____ €
4.	<p>Fugenverschluss mit Produkt: ROMPOX® - VERKEHR V2 Der härteste Pflasterfugenmörtel Farben: neutral, steingrau oder basalt Hochfester 2 - Komponenten - Pflasterfugenmörtel auf Epoxidharzbasis</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ für stärkste Verkehrsbelastung bis 40 t ▪ gering wasserdurchlässig ▪ ab 0 °C Untergrundtemperatur verarbeitbar ▪ für Fugenbreiten ab 8 mm ▪ für Fugentiefen ab 30mm (bei Verkehrsbelastung 2/3-Steinhöhe) <p>Druckfestigkeiten (Laborwert): 76,8 N / mm² Biegezugfestigkeiten (Laborwert): 22,2 N / mm² Wasserdurchlässigkeitsbeiwert: ca. 0,015 l / min. / m²</p> <p>Nach 12-24 Std. begehbar, nach 3 Tagen befahrbar (bei +20 °C Untergrundtemperatur)</p>	_____ m ²	_____ €	_____ €